



ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονομασία κατά EN 12440 : **Μάρμαρο ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΛΕΥΚΟ - ΠΡΙΝΟΣ**
ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑ EN 12407/EN 12670 "ΔΟΛΟΜΙΤΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

Προέλευση: ΘΑΣΟΣ

Ορυκτολογική σύσταση: Ασβεστίτης περίπου 12%, δολομίτης 88%

Φυσικο-μηχανικές ιδιότητες - Ενδεικτικά εργαστηριακά αποτελέσματα (*):

Φαινόμενη πυκνότητα	2840 kg/m ³	(EN 1936)
Ανοικτό πορώδες	0,5 % κ. ό.	(EN 1936)
Αντοχή σε κάμψη	15,9 MPa	(EN 12372)
Αντοχή σε μονοαξονική θλίψη	148 MPa	(EN 1926)
Υδαταπορρόφηση σε ατμ.πίεση	0,1 % κ. β.	(EN 13755)
Ενέργεια θραύσης	3 joule	(EN 14158)
Αντίσταση στην τριβή	21287	(EN 14157-method B)
Αντίσταση σε παγετό	13,2 48 κύκλοι: Αντοχή σε κάμψη 15,4 MPa	(EN 12371 & EN 12372)
Φορτίο θραύσης στην οπή αγκύρωσης	1900	EN 13364

*Οι τιμές είναι ενδεικτικές του τύπου πετρώματος στην περιοχή και δεν σχετίζονται με συγκεκριμένα λατομεία.
* The values are indicative of the stone type in the region and are not connected to certain quarries.*

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ
ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ Ι.Γ.Μ.Ε ΤΟ 2015

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
ΥΣΔΠ